

Introduction of Reinforced Concrete Design.

مقدمه تصميم المنشآت الخرسانيه المسلحه

نسألكم الدعاء

IF you download the Free **APP. RC Structures**  on your smart phone or tablet, you will be able to play illustrative movies For any paragraph that has a QR code icon 

إذا حملت تطبيق **RC Structures**  على تليفونك المحمول او اللوح السطحي ستستطيع أن تشغل أفلام شرح للمقاطع التي تحتوى على رمز 

Introduction of Reinforced Concrete Design. Table of Contents.

Introduction. Page 2

Properties of plain concrete. Page 3

Properties of Steel. Page 5

Reinforcement in Beams. Page 8

تعريف تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة .


هو تحديد أنواع المواد المختلفه و أبعادها و وضعها سوياً و تفصيلها بأشكال معينه حتى يستطيع المنشأ مقاومه الاجهادات المتكونه عليه بأرخص الاسعار و بطريقه آمنه و تكون مقبوله معمارياً .

لتصميم أى منشأ (مبنى) خرسانه مسلحه يجب أن ندرس كلاً من :

- ١- المواد المستخدمه فى بناء هذا المنشأ . (خرسانه مسلحه) (خرسانه + حديد تسليح)
- ٢- الاحمال الواقعه على هذا المنشأ . (وزن الخرسانه و وزن الناس و وزن الاثاث و احمال الزلازل)
- ٣- تأثير الانفعالات (*straining actions*) الواقعه على عناصر المنشأ .
مثل عزوم الانحناء (*Bending Moment*) و القوى العموديه (*Normal Force*) ضغط أو شد و قوى القص (*Shear Force*) عزوم الالتواء (*Torsional Moment*) و القص الثاقب (*Punching Shear*)

المباني الخرسانيه بصفه عامه تتكون من أربعة عناصر إنشائيه هى :

- ١- البلاطات (الأسقف) . (*Slabs*)
- ٢- الكمرات . (*Beams*)
- ٣- الأعمده . (*Columns*)
- ٤- القواعد . (*Footing or Foundations*)



و محتوى هذه المذكرات كله يتكلم عن التصميم (*Design*)

- و هو تصميم الأربع عناصر الإنشائيه (البلاطات و الكمرات و الأعمده و القواعد)
- و معنى تصميم أى عنصر إنشائى هو تحديد الأبعاد الخرسانيه له و تحديد كميته و شكل حديد التسليح داخل الخرسانه .

Properties of materials used in Reinforced Concrete.

قبل التصميم يجب أن ندرس خواص المواد المستخدمة في الانشاء (الخرسانه المسلحه).

الخرسانه المسلحه (Reinforced Concrete).

تتكون من ماده غير متجانسه هي الخرسانه (زلط - رمل - أسمنت - ماء - اضافات) مدعّمه بأسياخ من الحديد الصلب .
لذلك سيتم دراسته خواص الخرسانه و الحديد الصلب كلاً على حده ثم ندرس خواص الخرسانه المسلحه (الخرسانه + الحديد الصلب معاً) .

Properties of plain concrete.

خواص الخرسانه العاديه .


- الخرسانه هي عباره عن ماده غير متجانسه تتكون عاده من :
- ١- ركّام كبير (زلط أو كسر حجر أو كسر جيري أو كسر طوب).
 - ٢- ركّام صغير (رمل) .
 - ٣- أسمنت .
 - ٤- ماء .
 - ٥- إضافات إن وجدت (لتحسين خواص الخرسانه).

المقاومه المميزه للخرسانه (F_{cu}) Characteristic Strength.

هي قيمه إجهاد الكسر للمكعب الخرساني القياسي (١٥٠ × ١٥٠ × ١٥٠ مم^٣) بعد ٢٨ يوم من الصب بحيث لا تزيد نسبة إجهادات الكسر الأقل منه عن ٥% و تعرف أيضاً بـ (رتبه الخرسانه).

Characteristic Strength is the compressive strength of cubes with (150×150×150 mm³) at the age of 28 days below which no more than Five percent of the test results are expected to Fail.

أى أنه إذا كان هناك ١٠٠ مكعب خرساني لنفس الخرسانه فإن المقاومه المميزه لهذه الخرسانه هي إجهاد الكسر للمكعب الذي يوجد فقط ٥ إجهادات كسر أقل منه من الـ ١٠٠ مكعب .



Actual Stress-Strain Curve For concrete in Compression.

رتبه الخرسانه							
F_{cu} (N/mm^2)	18	20	25	30	35	40	45

مقاومه الخرسانه للشد F_{ctr}

وهي أكبر مقاومه للخرسانه في الشد واذا زاد اجهاد الشد في الخرسانه عن هذه القيمه تحدث شروخ في الخرسانه.

Cracking Tensile stress. (Concrete Tension Rupture)

$$F_{ctr} = 0.6 \sqrt{F_{cu}} \text{ } N/mm^2$$

معايير مرونة الخرسانه (E_c)


$$E = \frac{\text{stress}}{\text{strain}}$$

$$E_{c1} = 4400 \sqrt{F_{cu}} \text{ } N/mm^2$$

E_{c1} = modulus of elasticity of concrete before cracking.

E_{c2} = modulus of elasticity of concrete after cracking.


$$E_{c1} > E_{c2}$$



حديد التسليح عبارة عن سبيكة من الحديد الصلب لها القدرة على تحمل كلاً من الشد و الضغط و قوه تحمله للشد أعلى بكثير من الخرسانه لذا يوضع حديد التسليح فى أماكن الشد لتحمل الشد .

yield stress (F_y) إجهاد الخضوع

هو إجهاد الشد الذى تصبح عنده إستطاله الحديد غير طبيعيه (أى تحدث له إستطاله كبيره و مفاجئه عند هذا الإجهاد).



ultimate Stress (F_{ult})

هو إجهاد الكسر (القطع) الذى يُقطع عنده الحديد .


أنواع الحديد المستخدمه حالياً فى جمهوريه مصر العربيه

Type of Steel	F_y (N/mm ²)	F_{ult} (N/mm ²)	Surface	phi
1-Mild Steel (plain bars) 240\350 280\450	240	350	Smooth	φ
	280	450	Smooth	φ
2-High strength Steel. 360\520 (Hot rolled Formed bars) 400\600 (Cold-worked Formed bars)	360	520	deformed	Φ
	400	600	deformed	Φ
3-Hard wire steel welded wire Fabric. 450\520 (welded wire mesh.)	450	520	Smooth	#

Example.

معناها عدد 5 أسياخ قطر السيخ 8 مم و نوع الحديد 240\350 **5 φ 8**

معناها عدد 6 أسياخ قطر السيخ 16 مم و نوع الحديد 360\520 **6 Φ 16**




Actual Stress-Strain Curve For Steel in Tension

Modulus of elasticity of steel (Young's Modules) (E_s)

$$E_s = \frac{\text{stress}}{\text{strain}}$$


$$E_s = 2 * 10^5 \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

For all types of steel



مصانع حديد التسليح الموجوده فى مصر حالياً تنتج سبائك من الصلب

أشهرها (240\350) & (360\520)




و عادة حديد (240\350) يكون حديد أملس و على شكل لف

و عادة حديد (360\520) يكون حديد مشرشر و على شكل خرطوشه

و عادة يكون طول السيك الخارج من المصنع ١٢ متر .


و لكن يتم ثنيه فى المصنع على شكل خرطوشه حتى يسهل نقله .



و من الممكن فى المشاريع الكبيره اذا احتجنا أسياخ أطول من ١٢ متر .

نعمل وصله فى الحديد (splice)

أو من الممكن عمل طلبات خاصه (special orders) من المصنع حتى طول ٤٠ متر .



و تنتج المصانع أقطار مختلفه من أسياخ التسليح من أشهرها

8 mm , 10 mm , 12 mm , 16 mm , 18 mm , 20 mm , 22 mm , 25 mm


Reinforcement in Beams.

عند حدوث شد في الخرسانه .

مثلاً مثل الكمرات عند حدوث عزوم انحناء (**Bending Moment**)


تكون في الكمره منطقه عليها ضغط و منطقه أخرى عليها شد .

و لأن الخرسانه ضعيفه في الشد تبدأ في حدوث شروخ من جهه الشد و تبدأ جزيئات الخرسانه في البعد عن بعضها و يبدأ الشروخ في الزياده في الطول و العرض إلى أن تنهار الكمره .



لكن اذا تم وضع أسياخ حديد في منطقه الشد فيحدث تشروخ في الخرسانه ايضاً في منطقه الشد و مع بدء أول شروخ يحدث شد على الحديد أيضاً و لكن لأن حديد الصلب قوى التحمل في الشد و لأن قوه التماسك كبيره بين الحديد و الخرسانه (**أى لا يحدث إنزلاق للخرسانه**) فلا يزداد عرض أو طول الشروخ .

و لكن تتكون عدد أكبر من الشروخ الصغيره فقط و هذا أفضل و يمنع انهيار الكمره .



أسباب اختيار الحديد الصلب كمعدن لتسليح الخرسانه .

١- لقوه مقاومه الشد للحديد .

٢- لقوه التماسك بين الحديد و الخرسانه .

٣- لقرب معامل التمدد الحرارى لكل من الحديد و الخرسانه فلا يحدث انفصال بينهم عند تغير درجة الحراره .


أماكن التسليح الرئيسية فى الكمرات . (بدون تفاصيل)

عند وضع أحمال على الكمره يحدث لها (**Deflection**) و ينتج عنه عزوم إنحناء (**Bending Moment**) و ستتكون مناطق فى الكمره يوجد عليها شد و أخرى ضغط .
و تكون جهه الشد دائماً هى جهه ال (**moment**) .
ولأنه يجب وضع حديد التسليح الرئيسى جهه الشد ، أى يجب وضع الحديد الرئيسى جهه ال (**moment**) .

1- Simple Beam.




B.M.D.




Deflection




2- Beam with cantilever.




B.M.D.



Deflection




3- Beam with two cantilevers.



حاله خاصه .

إذا كان طول الـ (**cantilevers**) كبير نسبياً بالنسبة إلى البحر الذي في المنتصف .
أو الاحمال عليه كبيره ، فمن الممكن أن يكون كل الـ (**moment**) على الكمره كله
في المنطقه العلويه .



Limits states Design Method.

التصميم بطريقة حالات الحدود .

Design using Limits states Design Method. (L.S.D.M.)

يتم التصميم بحيث نضمن أن المنشأ لن يتعدى أى حاله من حالات الحدود التاليه :

١ - حد المقاومه القصوى . *Ultimate Strength Limit State.*

إذا تعدت الاجهادات حدود المقاومه القصوى للمواد ممكن بعدها ان يحدث انهيار .

٢ - حد الاستقرار . *Stability Limit State.*

لاستقرار المنشأ توجد عده عوامل يجب التأكد انها لن تزيد عن الحد الاقصى لها

مثل الانبعاج (*Buckling*) و مثل الانقلاب (*Overturning*)

و مثل الانزلاق (*Sliding*) و مثل الرفع لاعلى (*Upleft*)

إذا كانت اى حاله من الحالات السابقه تعدت الحد الاقصى لها

ممكن بعدها أن يحدث انهيار للمنشأ ناتج عن عدم الاتزان .

٣ - حد التشغيل . *Serviceability Limit State.*

و هى حدود مثل :

حد التشكيل و الترخيم *Deformation & Deflection Limit State.*

حد التشرخ . *Cracking Limit State.*

إذا زاد مقدار التشكيل و الترخيم او عرض الشروخ عن حدود التشغيل

سيؤثر ذلك على استخدام عناصر المنشأ و فى بعض الاحيان يؤثر على سلامته .